

NMC-FiX

PRODUKTBESCHREIBUNG	NMC-FiX ist ein universeller, toluolfreier, lösungsmittelbasierter, gebrauchsfertiger Kontaktkleber auf Basis von Kautschuk und Kunstharzen.
BASIS	Polychloropren (Neopren)
KONSISTENZ	Flüssig
AUSHÄRTUNG	Physikalische Trocknung und Kristallisation
DICHTE**	Ca. 0,81 g/ml
VISKOSITÄT (BROOKFIELD)	250 mPa.s bis 400 mPa.s
FESTSTOFFGEHALT	Ca. 17 %
OFFENE ZEIT (*)	Ca. 20 min
ABLÜFTZEIT (=MINDESTZEIT VOR VERKLEBUNG)	Ca. 10 min
TROCKNUNGSZEIT (20 °C UND 50% RH)	Ca. 36 Std
VERBRAUCH (*)	100 – 300 ml/m², pro Seite
TEMPERATUR-BESTÄNDIGKEIT**	-20 °C bis 80 °C

EIGENSCHAFTEN	▪ Hohe Klebkraft ▪ Schnell trocknend ▪ Feuchtigkeitsbeständig

* Diese Werte können je nach Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Typ des Untergrunds variieren.
** Die Angaben beziehen sich auf vollständig ausgehärtetes Produkt.

NMC Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b · D-64646 Heppenheim
Tel.: +49 6252 967 0
E-Mail: info@nmc-deutschland.de
www.nmc-insulation.com

TECHNISCHES DATENBLATT
NMC-FiX

ANWENDUNG

Kleben von NMC Dämmstoffen der Marken CLIMAFLEX® und INSUL.

LIEFERFORM

Farbe: transparent.
Verpackung: 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2500 ml (Blechdose).

HALTBARKEIT

18 Monate bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C.

UNTERGRÜNDE

Beschaffenheit: sauber, staub- und fettfrei.
Oberflächenvorbereitung: Keine Vorbehandlung notwendig. Für alle Untergründe wird empfohlen, vor Anwendung einen Haftungstest durchzuführen.

VERARBEITUNG

NMC-FiX mit einem Pinsel auf beide Fügeteile auftragen. Ca. 10 Minuten warten, die Fügeteile zusammen bringen und fest andrücken. Die Presskraft ist bestimmend, nicht die Dauer! Ein Korrigieren ist jetzt nicht mehr möglich!

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C.
Reinigung: mit NMC-FiX Cleaner vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar.
Reparaturmöglichkeit: mit NMC-FiX.

SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Nicht rauchen. Bei unzureichender Belüftung sollte ein Atemschutz getragen werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.
08/2026 responsible publisher: NMC sa · Gert - Noël - Strasse · B - 4731 Eynatten · www.nmc - insulation.com